



TESOFT PLL-T

POLISSILOXANO MODIFICADO DE USO UNIVERSAL PARA TODAS AS FIBRAS

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Acabamentos de alta qualidade, onde se requer conforto para o usuário, proporcionado pelas propriedades que o **TESOFT PLL-T** confere aos substratos têxteis.

CARACTERÍSTICAS:

- **TESOFT PLL-T** por conter grupos reativos, possibilita excelente solidez aos estados úmidos.
- Os substratos têxteis acabados com **TESOFT PLL-T** adquirem ótima estabilidade.
- **TESOFT PLL-T** valoriza sobre maneira os artigos têxteis, aumentando o seu valor de comercialização.
- **TESOFT PLL-T** proporciona elasticidade, maciez, lisura, costurabilidade, estabilidade dimensional e efeito memória, as malhas e tecidos planos.
- **TESOFT PLL-T** não apresenta problema de termo migração
- **TESOFT PLL-T** não interfere no grau de branco.
- **TESOFT PLL-T** é adequado para acabamentos à altas temperaturas de viscose/elastano brancas e tintas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido branco
Caráter Iônico	Fracamente catiônico
ph solução 10%	4,0 – 5,0
Solubilidade	Solúvel em água em qualquer proporção.
Caráter Químico	Polissiloxano Modificado

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônica	Fazer testes prévios.
Não Iônica	Boa
Catiônica	Boa

APLICACÃO:

TESOFT PLL-T foi especialmente desenvolvido para dar um toque diferenciado a todas as fibras naturais e sintéticas.

QUANTIDADES DE APLICACÃO:

IMPREGNACÃO: Foulard Úmido/Úmido

TESOFT PLL-T	20 – 60g/l
Pick-up Diferencial	± 20%

ESGOTAMENTO:

TESOFT PLL-T 2 – 4%

Relação de banho	1: 6
Temperatura de Aplicação	40° C
Tempo	20 minutos
Soltar e não lavar	

ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:

TESOFT PLL-T, tem estabilidade de no mínimo 6 (seis) meses, desde quando mantida a embalagem fechada.

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.